



Лента-липучка «Крючок-Петля» 3526+3527pv1

Описание продукта:

Лента липучка крючок-петля с одной стороны имеющий зацепы в виде петли или крючка, позволяющие создавать легкоразъемное/временное соединение, а с другой стороны - клеевой слой, обеспечивающий надежную фиксацию на поверхности, без применения физического крепежа (клепки/скобы итд).

Отсутствие необходимости сверлить/клепать существенно экономит время производства, а надежный клеевой слой позволяет распределить нагрузку при эксплуатации по всей площади соединения.

Свойства продукта:

Основа	Полипропиленовое полотно
Тип адгезива	Акриловый
Цвет	Белый / Чёрный
Защитный слой	Белый полиэтилен
Длина рулона	25 м
Ширина рулона	25 мм

Технические характеристики:

Адгезия к нержавеющей стали (ASTM D 3330, 305мм/мин, отрыв 90°)		
72 часа	72 часа 70°C	72 часа 38°C 100% влажность
H/100 мм	H/100 мм	H/100 мм
98	197	122
Адгезия к АБС пластику (ASTM D 3330, 305мм/мин, отрыв 90°)		
72 часа	72 часа 70°C	72 часа 38°C 100% влажность
H/100 мм	H/100 мм	H/100 мм
80	54	61
Адгезия к полипропилену (ASTM D 3330, 305мм/мин, отрыв 90°)		
72 часа	72 часа 70°C	72 часа 38°C 100% влажность
H/100 мм	H/100 мм	H/100 мм
51	49	72
Испытание на статический сдвиг ASTM D3654 2,54 x 2,54 мм от нержавеющей стали		
Вес	Время до отрыва	
1000 грамм при 22°C	10 000	
250 грамм при 70°C	10 000	
Стойкость к внешнему воздействию		
Термостойкость:	кратковременно 121°C	
Влагостойкость:	без изменений при 100% влажности и 38°C	
УФ стойкость:	высокая	

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

