

Двухсторонняя лента на нетканной основе TS-A5550**Описание**

TS-A5550 двухсторонняя лента на нетканой основе, с модифицированным акриловым клеем, используемая в широком спектре применений.

Продукт сертифицирован по RoHS (2011/65/EU, 2015/863)

Технические данные

Клей	: модифицированный акрил
Лайнер	: 80 gr/m ² бумага havanna/белая.
Основа	: 12 gr/m ² нетканая целлюлоза
Адгезия на сталь AFERA 5001	: 27 (N/25mm)
Усилие на сдвиг	: 10:00 (h, 25mm x 25mm на сталь, 23°C)
Вес клея	: с обеих сторон по 50±2 gr/m ² акрил . 100±4 gr/m ² общий вес клея total
Термостойкость	: стабильно в диапазоне -40°C, +90°C долгосрочно. Кратковременно +120°C.

Гарантийные

Функциональные параметры клеевой ленты стандартно сохраняются в периоде не менее 12 месяцев, если другое не зафиксировано производителем.

Условия Хранения

Рекомендуемая температура хранения 15°C to 25°C при максимальной относительной влажности 65%; материал должен храниться вдали от источников тепла, если возможно в оригинальной упаковке, исключая попадание прямых солнечных лучей. Если температура хранения ниже 10°C, ленту перед применением необходимо нагреть до комнатной температуры.

Клеить только на чистую сухую поверхность.

Это усредненные данные и не являются гарантийными для любого случая. Потребитель обязан провести предварительные испытания, чтобы убедиться, что данный продукт подходит под его конкретный запрос.