

Двусторонняя ПЭТ лента DA7200F с пластиковым лайнером

Описание продукта:

Лента разработана для работы в условиях, требующих высокой прочности на сдвиг, адгезии, термостойкости. Подходит для приклеивания табличек, профилей и пластиковых пленок. Благодаря толстому слою клея, может использоваться для склеивания шероховатых или текстурированных поверхностей. Предназначена для сращивания бумажного, картонного и полимерного полотна на ходу – «летучая» склейка, сборка изделий из пластика, монтаж декора мебели, ламинирование пены, фольги.

- Работа в критических условиях: высокая влажность, низкие и высокие температуры
- Мгновенное приклеивание
- Высокая прочность на разрыв

Свойства продукта:

Основа	Прозрачный ПЭТ (полиэтилентерефталат)
Тип адгезива	Акриловый на растворителе, прозрачный
Цвет	Белый
Защитный слой	МОРП (моноориентированный ПП) красного цвета
Общая толщина	205 мкр ± 10%
Длина рулона	50 м
Ширина рулона	1240 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к стали 180 °	12 Н/см
Статический сдвиг GB-T4851-1999	24 часа
Удлинение при разрыве	118 ± 10 %
Термостойкость долговременно	- 30°C + 75°C
Термостойкость кратковременно	+ 100°C

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.