

Описание:

Двусторонняя клейкая лента с основой из бумажного прочеса, покрытой с обеих сторон клеем на основе каучука. Клей характеризуется особенно высоким уровнем клейкости. Клей покрыт силиконизированной с обеих сторон бумагой.

Материал носителя:

Бумажный прочес, 12,7 г/м²

Подложка:

Силиконизированная с обеих сторон бумага коричневого цвета, 80 г/м²

Клей:

Каучуковый клей

Применение:

Двусторонняя клейкая лента подходит как для самоклеящейся отделки различных материалов, обладает ограниченной устойчивостью при наличии склонных к перемещению химикатов (размягчителей).

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,090 мм	
Термоустойчивость***	от -40°C до +70°C	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	12 Н/25мм	
Сила сцепления* (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	13 Н/25мм	через 1 мин.
	14 Н/25мм	через 20 мин.
	15 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скалывание* (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	мин. 72 час.	при 23°C
	3 мин.	при 70°C
Срок хранения **	1 год	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	75°C	
Температура склеивания	мин. + 15 °C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.



Orafol Europe GmbH – Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 3301/864 0 – Telefax: +49 (0) 3301/864 100
E-mail: verkauf@orafol.de – Internet: <http://www.orafol.de>