

Защитная плёнка SPF0035UPM для деликатных поверхностей и пластиков

Описание продукта:

Защитная плёнка предназначена для временной защиты поверхности от грязи и царапин, при обработке, транспортировке, штамповки, монтаже. Применяется для неокрашенного/окрашенного металла, окрашенного и анодированного алюминия, шлифованной керамики, камня, стекла, ламинированного и обработанного дерева, ПВХ.

- Чистое удаление с поверхности в течение 6 месяцев с момента применения
- Не рекомендуется для использования на медных и латунных поверхностях
- Изделия с нанесённой плёнкой не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей
- Не предназначена для защиты от коррозии, влажности или химических соединений

Свойства продукта:

Основа	Полиэтилен
Тип адгезива	Акрил на водной основе
Цвет	Голубой полупрозрачный
Общая толщина	35 мкр ± 5%
Длина рулона	500 м
Ширина рулона	1500 мм (нарезка по запросу)

Технические характеристики:

Адгезия к нержавеющей стали (ASTM 3330 D)	0,36 - 0,5 Н/см
Усилие на разрыв (ASTM D 882-10) продольное	>18,00 Н/мм ²
Усилие на разрыв (ASTM D 882-10) поперечное	>16,00 Н/мм ²
Относительное удлинение при разрыве (ASTM D 882-10) поперечное	>200%
Относительное удлинение при разрыве (ASTM D 882-10) продольное	>400%
Стойкость к УФ излучению	до 6 месяцев
Чистое удаление с поверхности	не позднее 6 месяцев
Устойчивость к нагреву (90 ° C)	до 30 минут

Сроки и условия хранения:

Гарантийный срок хранения составляет 1 один год с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при 20° С и относительной влажности 50%.

Порядок применения:

Приклеивание необходимо производить в диапазоне температур от +10°C до +25°C на сухие и чистые поверхности. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие выбранного товара для необходимой ему конкретной цели. В этой связи, наша компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом следования этим рекомендациям.

